



INTÉRIEUR



LIANFLOOR®

LIANT D'EMPÂTAGE POUR JOINTS/FISSURES

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes essences. • Séchage rapide. • Sans odeur. • Se prête parfaitement au ponçage. • Ne jaunit pas et n'altère pas la teinte du bois. • Conserve une élasticité optimale dans le temps.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Garnisseur acrylique pour joints, fissures, trous ou défauts n'excédant pas 2 mm d'écart. • S'utilise en mélange avec la sciure issue d'un ponçage (grains n° 80 à 100). • Empêche le collage des lames par le vitrificateur. Les joints gardent ainsi leur rôle d'amortisseur.
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens. • Compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLLOOR®*, les vitrificateurs et saturateurs de la gamme DURIEU, les huiles et autres vernis (compatibles avec les liants acryliques). • S'utilise sur toutes les essences.
Caractéristiques techniques	<p>Type de résine : Acrylique styrénée. Teinte : Incolore après séchage. Point d'éclair : > 100°C. pH : 8 ± 0.5. Densité (20°C) : 1.01 ± 0.02. Conditionnements : 1 litre et 2,5 litres. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 26 g/l COV.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Spatule ou couteau à enduire et un seau pour la préparation du mélange. • Prévoir du matériel inoxydable pour ne pas altérer les nuances du bois.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi pour être mélangé avec de la sciure de ponçage. • Mélanger environ 20% de sciure avec LIANFLOOR®. • Ne pas diluer avec d'autres produits y compris de l'eau. • Après le mélange, si la pâte paraît trop épaisse, il est possible de réajuster la viscosité en y ajoutant directement LIANFLOOR®.
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Bien agiter LIANFLOOR® avant son mélange avec la sciure de bois. • Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 15°C et supérieure à 25°C. • Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application. • Compatible avec le traitement insecticide et fongicide TMU 84* sur bois brut, avant le processus complet de vitrification. • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • Dans tous les cas se conformer aux normes/DTU en vigueur.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger LIANFLOOR® avec la sciure du dernier ponçage dans un seau inox ou directement sur le sol afin de réaliser la pâte de garnissage. • Appliquer le mélange à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire en inox. • Une fois sec, si le garnissage se rétracte (joints creux), renouveler l'opération sans ponçage entre les 2 couches. • Poncer la partie traitée (grain n° 80 ou 100). • Aspirer minutieusement le support après chaque ponçage. • Poursuivre les différentes étapes du processus de vitrification.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Rendement	<ul style="list-style-type: none"> Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, l'espace à combler et le nombre d'applications.
Nettoyage du matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> À l'eau dès la fin de l'utilisation.
Séchage (données à 20°C et 50 % d'hygrométrie relative)	<ul style="list-style-type: none"> Séchage environ 2 heures selon les conditions ambiantes et la largeur des joints. <p>ATTENTION : Ce produit est en phase aqueuse : une hygrométrie élevée et l'absence d'aération prolongent sensiblement son temps de séchage.</p>
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

03/13 - RCS Tours 331 998 484

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

LIANFLOOR® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro

